

METALITE EPOXY IC-1XXX

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epóxico de dos componentes catalizado con poliamida.

USOS

Recubrimiento de muy fácil aplicación, para superficies de metal y/o concreto donde se requiera una excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad, causada por lavados constantes; ideal para exposiciones al medio ambiente como jardinerías, piso de estacionamientos, áreas de trabajo rudo, decorativas e industria en general.

Se recomienda para renovar espacios del hogar, trabajo, áreas recreativas y productivas brindando además un ahorro económico por su gran desempeño contra el tiempo que permite no pintar frecuentemente.

BENEFICIOS

- Producto Multipropósito.
- 20 colores disponibles, se pueden mezclar entre ellos para modificar los tonos de línea.
- Disponible en bases para el sistema tintométrico ChromaTint (más de 2150 colores incluyendo referencias RAL).
- Excelente protección anticorrosiva y adherencia
- Buena flexibilidad y resistencia a daños mecánicos
- Facilidad de aplicación por cualquiera de los métodos convencionales.
- Libre de metales pesados.
- 2 catalizadores, 2 diferentes acabados.
- Cumple con la norma PEMEX 4.411.01 RA21 y RA26.

PROPIEDADES FÍSICAS

Naturaleza del Producto	Epóxico	Método de Aplicación	• Brocha • Rodillo, • Aspersión • Airless	
Acabado	Brillante IC-1021 Semi brillante IC-1026	Espesor total recomendado (En 2 o 3 capas)	Seco @ 3 – 7 mils	
Relación de Mezcla en Volumen	2 : 1	Tiempo de Secado	Tacto	4 - 5 hrs
			Duro	24 hrs
			Para recubrir	24 hrs mín 7 días máx
Catalizador	IC-1021 (brillante) IC-1026 (semi brillante)			
Diluyente	IC-0001 (10 - 30%)	Peso Específico	1.24 ± 0.02 Kg / L	
Vida Útil de la Mezcla	4.5 hr @ 25 C/ 50% HR	VOC	412 g / L	
Contenido de Sólidos en Volumen	IC-1021 45 ± 2% IC-1026 55 ± 2%	Colores	IC-1XXX Colores IC-1B10 Base Blanca IC-1B70 Base Transparente	
Rendimiento Teórico	IC-1021 17 m²/L IC-1026 22 m²/L a 1 mils de espesor seco	Primario Recomendado	Metalite Epoxy Primer (IC-10XX)	
		Acabado recomendado	Metalite PU (IC-5XXX)	

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

LIMPIEZA: Toda la superficie deberá estar libre de aceite, grasa, polvo, desmoldante o cualquier otro contaminante. Lave hasta remover todos los contaminantes, enjuague abundantemente con agua y permita secar hasta que la superficie esté libre de humedad.

EN CASO DE SALINIDAD O SALITRE: Cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro.

CONCRETO: Puede ser aplicado directamente al concreto seco. Puede verificar la existencia de humedad pegando por las orillas con ayuda de cinta adherible un pedazo de plástico o bolsa al piso, deje por espacio de 24 horas y evalúe la aparición de condensados. Aplicar sobre superficies de concreto que estén debidamente fraguadas (mínimo 28 días).

ACERO: Se recomienda aplicar sobre un primario o preparador de superficies de la línea Metalite.

Para las superficies de Concreto, Madera y Acero, se recomienda el uso de Metalite PU como acabado final, para evitar el caleo natural del Epóxico, obteniendo un acabado de alto brillo, con resistencia a la luz UV.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

NO aplicar a menos que la temperatura de superficie, esté 3°C arriba del punto de rocío, y la humedad relativa deberá estar por debajo del 85%. Fuera de las condiciones "NORMALES" se requerirán técnicas especiales de aplicación y/o adelgazamiento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

MEZCLADO: Prepare únicamente la cantidad de mezcla a utilizar. Agite perfectamente la base como el catalizador, mezcle en una relación de 2 partes de base por 1 de catalizador en volumen, agite la mezcla por 5 minutos, utilizando un agitador neumático. Agregue solvente IC-0001 para ajuste de la viscosidad, el solvente agregado dependerá del método de aplicación. Filtre el material antes de aplicar.

BROCHA

- Use: YB-200X Brocha natural, brocha con mango de madera, cerda natural y punta redondeada, ó YB-235X Brocha la aceitara: brocha con mango ergonómico de madera, con cerda natural y extra larga.

RODILLO

- Use: YI-0104 Felpa para epoxy/PU de 4".
YI-0109 Felpa para epoxy/PU de 9".
YI-0118 Felpa para epoxy/PU de 18".

NOTAS:

El uso de otros adelgazadores que no sean los suministrados, aprobados y recomendados por Grupo Sayer pueden afectar adversamente el comportamiento del producto. No se recomienda su uso para superficies como: Aluminio, galvanizado, cobre, acero inoxidable y vidrio.

*La dilución del producto varía de 10% a 30% en volumen, lo cual dependerá del método de aplicación.

**Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.

***El rendimiento real de la pintura podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible a coincidir con el expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Grupo Sayer.

PRESENTACIONES

Presentaciones de Colores de línea	
Clave	Volumen
IC-1XXX,35	0,666L
IC-1XXX,40	4L
IC-1XXX,50	19L

Presentaciones de bases ChromaTint	
Clave	Volumen
IC-1BXX,30	1L
IC-1BXX,40	4L
IC-1BXX,50	19L

Presentaciones de catalizador	
Clave	Volumen
IC-102X,20	0,500L
IC-102X,21	0,333L
IC-102X,30	1L
IC-102X,40	4L
IC-102X,50	19L

Relación de mezclado

Colores de línea				
Mezcla	Base		Catalizador	
Volumen total	Clave	Pieza	Clave	Piezas
1L	IC-1XXX,35	1	IC-102X,21	1
6L	IC-1XXX,40	1	IC-102X,30	2
28,5L	IC-1XXX,50	1	IC-102X,20	1
			IC-102X,30	1
			IC-102X,40	2

ChromaTint				
Mezcla	Base		Catalizador	
Volumen total	Clave	Pieza	Clave	Piezas
1,5L	IC-1BXX,30	1	IC-102X,20	1
6L	IC-1BXX,40	1	IC-102X,30	2
28,5L	IC-1BXX,50	1	IC-102X,20	1
			IC-102X,30	1
			IC-102X,40	2

Sayer®

La Mejor Pintura



ALMACENAMIENTO

24 meses a 25°C. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y lejos de fuentes de ignición, calor y/o radiación directa del sol.

PRECAUCION

Este producto contiene solventes inflamables, manténgase fuera del alcance de chispas o flama. el personal de aplicación deberá usar equipo de protección tal como guantes, mascarilla de respiración, goggles, etc. Estas instrucciones no intentan ser restrictivas pues el trabajo en campo es diferente, por lo tanto Grupo Sayer, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados de rendimiento, comportamiento o daño que pudiera causar esta emisión, sin la supervisión de campo correspondiente.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto deberá suspender la aplicación inmediatamente e informar al Técnico de Grupo Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, ésta no será tomada en cuenta.

Esta hoja técnica cancela y sustituye la versiones anteriores, recomendamos verificar en nuestra página web la versión más reciente.

Fecha de Elaboración: 27.01.2017	Fecha de Revisión: 16.01.2025	Versión: 8
Elaboró: Ing. Ivan Aaron Rivera Soto	Revisó: Equipo Técnico - Comercial	Aprobó: Mauricio Redondo Escalante