

METALITE PU IC-5XXX

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico alifático de dos componentes.

USO

Acabado de poliuretano de fácil aplicación, para estructuras de metal y/o concreto al exterior e interior tales como pisos, muebles de jardín, herrería en general, tuberías, tanques, donde se requiera una excelente apariencia y retención de brillo. Es apropiado para superficies sometidas a tráfico que requieran propiedades de resistencia, al rayado y estabilidad a la luz. Por ser un producto libre de metales pesados puede usarse ampliamente en el hogar y centros de trabajo.

BENEFICIOS

- Proporciona un acabado de alto brillo con buena resistencia a la luz y retención de color.
- 20 colores de línea disponibles.
- Compatibilidad en el mezclado de colores.
- Facilidad de aplicación por cualquiera de los métodos convencionales.
- Disponible en bases para el sistema tintométrico ChromaTint (Más de 2150 colores incluyendo referencias RAL).

PROPIEDADES FÍSICAS

Naturaleza del Producto	Poliuretano Acrílico Alifático	Método de Aplicación	• Brocha • Rodillo • Aspersión • Airless	
Acabado	Brillante > 90 a 60° Mate < 15 a 60°	Espesor Recomendado	Seco @ 3 mils Húmedo @ 6 mils	
Relación de Mezcla en Volumen Catalizador	3 : 1 IC-5028	Tiempo de Secado	Tacto	4 hr máx
			Duro	24 hrs
			Para recubrir	24 hrs
Diluyente	IC-0005 (10 - 30%)	Peso Específico	1.23 ± 0.02 Kg / L	
Vida Útil de la Mezcla	4 hr @ 25 C/ 50% HR	VOC	350 g / L	
Contenidode Sólidos Totales	62 ± 2%	Colores	IC-5XXX Colores de línea IC-5B10 Base Blanca IC-5B70 Base Transparente	
Contenido de Sólidos en Volumen	47 ± 2%	Primario recomendado	Metalite Epoxy Primer IC-10XX	
Rendimiento Teórico	18 m²/L a 1 mils seco			

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

LIMPIEZA: Toda la superficie deberá estar libre de aceite, grasa, polvo, desmoldante o cualquier otro contaminante. Lave hasta remover todos los contaminantes, enjuague abundantemente con agua y permita secar hasta que la superficie esté libre de humedad.

EN CASO DE SALINIDAD O SALITRE: Cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro.

CONCRETO: Puede ser aplicado directamente al concreto seco. Puede verificar la existencia de humedad pegando por las orillas con ayuda de cinta adherible un pedazo de plástico o bolsa al piso, deje por espacio de 24 horas y evalúe la aparición de condensados. Aplicar sobre superficies de concreto que estén debidamente fraguadas (mínimo 28 días).

ACERO: Se recomienda aplicar sobre un primario o preparador de superficies de la línea Metalite.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

NO aplicar a menos que la temperatura de superficie, esté 3°C arriba del punto de rocío, y la humedad relativa deberá estar por debajo del 85%. Fuera de las condiciones "NORMALES" se requerirán técnicas especiales de aplicación y/o adelgazamiento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

MEZCLADO: Prepare únicamente la cantidad de mezcla a utilizar. Agite perfectamente la base como el catalizador, mezcle en una relación de 3 partes de base por 1 de catalizador en volumen, agite la mezcla por 5 minutos, utilizando un agitador neumático. Agregue solvente IC-0005 para ajuste de la viscosidad, el solvente agregado dependerá del método de aplicación. Filtre el material antes de aplicar.

BROCHA

- Use: YB-200X Brocha natural, brocha con mango de madera, cerda natural y punta redondeada, ó
YB-235X Brocha la aceitera: brocha con mango ergonómico de madera, con cerda natural y extra larga.

RODILLO

- Use: YI-0104 Felpa para epoxy y PU de 4".
YI-0109 Felpa para epoxy y PU de 9".
YI-0118 Felpa para epoxy y PU de 18".

NOTAS:

El uso de otros adelgazadores que no sean los suministrados, aprobados y recomendados por Grupo Sayer pueden afectar adversamente el comportamiento del producto. No se recomienda su uso para superficies como: Aluminio, galvanizado, cobre, acero inoxidable y vidrio.

*La dilución del producto varía de 10% a 30% en volumen, lo cual dependerá del método de aplicación.

**Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.

***El rendimiento real de la pintura podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible a coincidir con el expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Grupo Sayer.

PRESENTACIONES

Presentaciones de Colores de línea	
Clave	Volumen
IC-5XXX,35	0,75L
IC-5XXX,41	3L
IC-5XXX,51	12L

Presentaciones de bases ChromaTint	
Clave	Volumen
IC-5BXX,30	1L
IC-5BXX,40	4L
IC-5BXX,50	19L

Presentaciones de catalizador	
Clave	Volumen
IC-5028,10	0,25L
IC-5028,21	0,33L
IC-5028,30	1L
IC-5028,40	4L
IC-5028,50	19L

Relación de mezclado

Colores de línea				
Mezcla	Base		Catalizador	
Volumen total	Clave	Pieza	Clave	Piezas
1L	IC-5XXX,35	1	IC-5028,10	1
4L	IC-5XXX,41	1	IC-5028,30	1
16L	IC-5XXX,51	1	IC-5028,40	1

ChromaTint				
Mezcla	Base		Catalizador	
Volumen total	Clave	Pieza	Clave	Piezas
1,33L	IC-5BXX,30	1	IC-5028,21	1
5,33L	IC-5BXX,40	1	IC-5028,21	1
			IC-5028,30	1
25,33L	IC-5BXX,50	1	IC-5028,21	1
			IC-5028,30	1
			IC-5028,40	1

Sayer®

La Mejor Pintura



ALMACENAMIENTO

24 meses a 25°C. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y lejos de fuentes de ignición, calor y/ó radiación directa del sol.

PRECAUCION

Este producto contiene solventes inflamables, manténgase fuera del alcance de chispas o flama. el personal de aplicación deberá usar equipo de protección tal como guantes, mascarilla de respiración, goggles, etc. Estas instrucciones no intentan ser restrictivas pues el trabajo en campo es diferente, por lo tanto Grupo Sayer, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados de rendimiento, comportamiento o daño que pudiera causar esta emisión, sin la supervisión de campo correspondiente.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fé, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto deberá suspender la aplicación inmediatamente e informar al Técnico de Grupo Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta.

DURABILIDAD ESTIMADA: 5 AÑOS.

Esta hoja técnica cancela y sustituye la versiones anteriores, recomendamos verificar en nuestra página web la versión más reciente.

.Fecha de Elaboración: 30.01.2017	.Recha de Revisión: 16.01.2025	.Versión: 5
.Elaboró: Ivan Aaron Rivera Soto	.Revisó: Equipo Técnico - Comercial	.Aprobó: MRE