















RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACIÓN			
	<b>LIMPIEZA</b>	Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV	
	<b>SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES</b>	<b>SELECCIÓN DEL REDUCTOR.</b> <b>KS-0070</b> REDUCTOR 2K (menos 15°) <b>KS-0072</b> REDUCTOR 2K (15° - 30°) <b>KS-0074</b> REDUCTOR 2K (30° - 45°) <b>SELECCIÓN DEL CATALIZADOR</b> <b>KC-7010</b> CATALIZADOR ALTO DESEMPEÑO <b>KC-7012</b> CATALIZADOR LENTO ALTO DESEMPEÑO.	<b>ADITIVOS PARTES PLASTICAS</b> <b>KS-1020</b> ADITIVO FLEXIBILIZANTE AGREGAR 10 AL 15% A LA PARTE A
	<b>RELACION DE MEZCLA</b>	<b>PREPARACION PARA APLICACIÓN</b> <b>KR-7XXX</b> CHROMATINT PU2K COLOR <b>KS-007X</b> REDUCTOR ENTRE <b>KC-701X</b> CATALIZADOR ALTO DESEMPEÑO	<b>PREPARACIÓN</b> <b>4 Partes</b> <b>2 Partes</b> <b>1 Partes</b>
	<b>TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA</b>	Visc. de aplicación CF/4      16-17 seg. Filtrar antes de aplicar	<b>3 Horas</b>
	<b>PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA</b>	<b>HVLP</b> Gravedad      1.7 - 2.5 BAR / 25 - 35 PSI Sifón      1.7 - 2.5 BAR / 25 - 35 PSI	 <b>TIPO DE BOQUILLA</b> 1.3 mm – 1.6 mm 1.0mm – 1.6 mm
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>MANOS RECOMENDADAS</b> 2 manos ligeras a húmedas Oreo entre manos: 10 A 15 min.	Gramaje: <b>110 - 120 gr/m2.</b>
	<b>TIEMPO DE SECADO</b>	<b>TIEMPO DE OREO ANTES DE MOVER EL VEHICULO</b>	
	<b>TIEMPO DE SECADO</b>	<b>TIEMPO DE SECADO TEMP. 25 °C</b> Mantenga en reposo durante 24 Horas	<b>TIEMPO SECADO 60°C = 30 a 40 min.</b> Dejar a temperatura ambiente 8 a 9 Horas
	<b>PULIR</b>	Dejar secar 48 Horas y Lijar P-1500 Dejar expuesto para que alcance una mayor dureza	 <b>ABRILLANTAR</b> Dejar pasar 72 Horas.
<b>SEGURIDAD</b>			
	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.		
<b>IMPORTANTE:</b>			
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.			
SAYER LACK MEXICANA SA de CV. Domicilio: 16 de septiembre No.55, Col. Centro, Querétaro, Qro. CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Pagina: www.gruposayer.com			